

TC炭シートのアムモニア吸着度テスト

経過時間(分)	TC炭シート	通常シート	シート無し	残存濃度ppm
0	800	800	800	
5	90	800	800	
30	10	800	800	
60	2	780	790	
240	1	750	760	
1440	0	550	600	

アンモニア0.35%液 1ml
試料5cm×5cm

