

市販消臭剤試験 (050411)

(1) 繰り返し吸着試験

| | 他社品A | 他社品B | TC臭吸炭 |
|----|---|--|-------|
| 1回 | 62 | 18 | 2 |
| 2回 | 150 | 26 | 5 |
| 3回 | 160 | 26 | 6 |
| 4回 | 220 | 19 | 8 |
| 5回 | 360 | 17 | 8 |
| 6回 | 450 | 25 | 10 |
| | ヤシ殻活性炭 竹炭 ニオイ分解成分 (デオラーゼ) (株)H 80g 491円 | ヤシ殻活性炭 造粒活性炭 両性界面活性剤系消臭剤 K製薬(株) 44g+ゼリー70g 470円 | |

※ 2. 5L密閉ビン使用 試料44g(80ml)
アンモニア液1. 4%1ml添加・・・30分後測定 その後1. 4%液1mlを添加。

(2) リリース試験

60℃のオープン乾燥機に密閉ビンを2時間入れる、その後測定

| | 他社品A | 他社品B | TC臭吸炭 |
|--------|------|------|-------|
| 乾燥機投入 | 450 | 45 | 10 |
| 2Hr乾燥後 | 820 | 16 | 4 |

